

Link do produktu: <https://sklep.corfarb.pl/anvi-corr-farba-spirytusowa-podkladowa-na-rdze-szara-p-13056.html>



## Anvi-Corr farba spirytusowa podkładowa na rdzę - szara

Dostępność

**Dostępny**

### Opis produktu

Farba ANVI-CORR- jest reaktywną farbą podkładową przeznaczoną do zabezpieczenia przed korozją powierzchni stalowych. Może być stosowana również tam, gdzie dokładne oczyszczenie jest utrudnione lub niemożliwe dzięki chemicznemu reagowaniu ze stalą i rdzą. Takie rozwiązanie powoduje długotrwałą ochronę podłoża i znalazło zastosowanie w okrętownictwie podczas remontów statków. Powłoki ANVI-CORR charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, dużą elastycznością, dobrą twardością i odpornością na uderzenia oraz inne uszkodzenia mechaniczne, działanie zmiennej temperatury oraz okresowe działanie roztworu chlorku sodowego.

**Zastosowanie:** Podkład zaleca się do czasowej ochrony urządzeń, konstrukcji stalowych i żeliwnych, a także do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych, aluminium, duraluminium i powierzchni cynkowych w środowiskach wiejskich, miejskich i przemysłowych o średnim narażeniu korozyjnym. Na powłokę ANVI-CORR możemy nakładać wszystkie rodzaje farb jak np. olejne, ftalowe, chlorokauczukowe, poliwinylowe, akrylowe, nitro, masy bitumiczne i masy ognioodporne.

- malowanie zbiorników olejowych lub paliwowych
- malowanie podwozia
- malowanie ogrodzeń
- malowanie dachów
- malowanie statków
- malowanie rurociągów

**Czas schnięcia:** w temp. 20°C ± 2 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65±5% stopień 1 - 30 minut stopień 6 - 24h

**Czas do nakładania kolejnej warstwy:** w temp.20°C ± 2°C, co najmniej 24 h

**Czas pełnego utwardzenia powłoki:** w temp.20°C ± 2°C - 3 doby

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wielkość opakowania:** 0,5 L , 1 L , 3 L , 5 L